

Chameleon



Translucent, metallic finish that shifts colour depending on the fabric it's applied to

- ✓ Easy weed
- ✓ Lightweight, stretchable material
- ✓ Metallic, iridescent finish
- ✓ Available in 5 colours
- ✓ Suitable for use on sublimation fabrics
- ✓ Low temperature application
- ✓ Ideal for creative fashion decoration




How to cut Schneideinstellungen - Paramètres de découpe



Feed your material into the cutter with the mylar carrier facing down.
Legen Sie Ihr Material mit der Trägerseite nach unten in den Plotter ein.
Insérer votre média dans la machine d'impression numérique de manière à ce qu'il soit face à vous et coupez votre dessin en miroir!



Always do a test cut to check blade, pressure, its sharpness and speed.
Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideinstellungen, sowie das Messer und die Geschwindigkeit an Ihrem Plotter kontrollieren.
Vérifiez avant la découpe l'installation de votre couteau, spécialement l'offset et la pression.



Remember to cut your image in reverse! Mirror image.
Denken Sie daran, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es zum Plotter schicken!
Coupez votre motif en miroir!



Weed away excess material, leaving only the design on the sticky carrier.
Entfernen Sie das überschüssige Material, so dass nur das design auf Ihrem Träger verbleibt.
Echenillez l'excédent de média.

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



Pre press your garment between 3-5 seconds at 150°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 150°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 150°C pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



Lay image down mylar side up and cover with release paper or your non-stick cover sheet.

Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Trägerfolie nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.

Appliquez l'image sur le textile mylar en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



Apply for 10 seconds at 150°C at medium pressure. Peel cold.

Drucken Sie Ihr Motiv 10 Sek. bei 150°C mit mittlerem Druck an. Träger kalt ab-ziehen.

Pressez 10 secondes à 150 °C avec une pression moyenne. Pelage à froid.

- 150°C 10 sec
- Cotton
- Polyester
- Poly-Cotton blends
- 40°C
- Nylon & Nylon blends



Creative Options for unique looks that sell

United Kingdom

Target Transfers Ltd, U.K.
info@TargetTransfers.com
www.TargetTransfers.com
+44(0)1376 326351

Europe

STAHL'S Europe GmbH
info@Stahls.de
www.Stahls.eu
+49 (0)6831 97330

Rest of World

Stahls International, U.S.A.
info@StahlsInternational.com
www.StahlsInternational.com
001 586.772.5551

